

SCG Insulation

for Industrial: High Temperature



ฉบับกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม เพื่องานกันอุณหภูมิสูง SCG Insulation for Industrial : High Temperature

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ Product Description

ฉบับกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม เพื่องานกันอุณหภูมิสูง ผลิตจากไนแก้วผสมด้วยสารเคลือบชนิดพิเศษที่ทนอุณหภูมิสูง มีทั้งแบบม้วนและแบบแผ่น สามารถทนอุณหภูมิได้สูงและทนต่อแรงกดได้ดี โดยได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.486,487) และมาตรฐานสากล ASTM สามารถใช้คิดตั้งในงานที่ต้องการป้องกันอุณหภูมิสูง เช่น บุผนังเครื่องจักร ขาหุ้มท่อ เตาหโลม หม้อต้มน้ำร้อน ท่อลมร้อนขนาดใหญ่ หรือเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยสามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง 540°C ($1,000^{\circ}\text{F}$)



SCG Insulation for Industrial : High Temperature is a non-combustible, resilient, long fiber glasswool, bonded together with thermoset resin which is available in flexible blanket and semi-rigid blanket and board types. SCG Insulation for Industrial : High Temperature is manufactured in accordance with both the Thai Industrial Standard (TIS 486, 487) and also international standards e.g. ASTM. SCG Insulation for Industrial : High Temperature is suitable for use in panel of precipitators, ducts, vessel, boilers and many types of industrial equipments where more compressive resistance is needed. SCG Insulation for Industrial : High Temperature is designed to use in applications up to 540°C ($1,000^{\circ}\text{F}$).

*Certifications are available for selected products. For more informations please contact the company.

คุณลักษณะและประโยชน์การใช้งาน Features & Benefits



กันความร้อน | Thermal Insulation

ฉบับเอสซีจี มีค่าการนำความร้อนต่ำ สามารถต้านทานความร้อนได้ดี จึงช่วยรักษาอุณหภูมิ และอนุรักษ์พลังงาน SCG Insulation has a low thermal conductivity which helps retarding heat transfer and conserving energy.



ไม่ถูกติดไฟ | Non-Flammable

ฉบับเอสซีจี เป็นวัสดุไม่ลามไฟ โดยทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E84 และ BS476 จึงไม่เป็นขวนก่อให้เกิดอัคคีภัย SCG Insulation is a non-combustible material in accordance with ASTM E84 and BS476 Part 6&7. When applying with fire retardant aluminum foil facing, so it can be used with safety.



ทนต่อแรงกด | Compressive Strength

ฉบับเอสซีจี มีความยืดหยุ่นได้ดี สามารถคืนตัวได้ดี หลังการกดหับ จึงไม่สูญเสียคุณสมบัติการเป็นฉบับ SCG Insulation is flexible and resilient which provides a good thickness recovery and long term insulation performance.



ติดตั้งง่าย | Easy to Install

ฉบับเอสซีจี มีน้ำหนักเบา ทนต่อแรงดึง ทำให้มีลักษณะง่าย จึงติดตั้งสะดวก SCG Insulation has lightweight and good tensile resistance so it can be handled and installed easily.



ป้องกันการควบแน่นปืนหยดน้ำ | Condensation Control

ฉบับเอสซีจี มีความหนาที่หลากหลาย เพื่อเลือกความหนาที่เหมาะสม จะช่วยป้องกันการควบแน่นเป็นหยดน้ำจากความแตกต่างของอุณหภูมิ SCG Insulation when applied with adequate thickness and vapor barrier material, helps preventing a moisture condensation problem in air conditioning duct system.



ปืนฉีดผงขนาดเล็ก | Shot Free

ฉบับเอสซีจี ปราศจากเดซ์ฟุนขนาดเล็ก ทำให้สามารถติดตั้ง ความร้อนสูงที่อุปกรณ์เครื่องจักร คงรูปเมื่อติดตั้งแล้วขึ้นเป็นเวลา長 SCG Insulation is consistent long fiber and shot free, so it can withstand vibration without slumping or breaking.



อายุการใช้งานยาวนาน | Long Life Insulation Performance

ฉบับเอสซีจี ผลิตจากวัสดุที่ไม่เสื่อมสภาพ สามารถคงสภาพการเป็นฉบับได้ยาวนาน SCG Insulation is made of glasswool which durable and not deteriorated by mold or fungus.



บริษัท กีอุป อินชัวเรนซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

7/1 ซอยเพชรเกษม 108 แยก 9 ถนนค่างพญา หนองแขม กรุงเทพฯ 10160

T. 02 808 2147-9 M. 086 785 9255

รายการผลิตภัณฑ์ Product Specification

HTI

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม เพื่องานทอนอุณหภูมิสูง รุ่น HTI ชนิดไม่มีวัสดุปิดผิว เป็นฉนวนไยแก้วที่ผ่านการขึ้นรูปทั้งแบบม้วนและแบบแผ่น ไม่มีวัสดุปิดผิว ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน BS476

SCG Insulation for High Temperature : HTI is an unfaced non-combustible glasswool in semi-rigid blanket and board types in accordance with BS476.



HTIF

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม เพื่องานทอนอุณหภูมิสูง รุ่น HTIF ชนิดปิดผิวด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ เป็นฉนวนไยแก้วที่ผ่านการขึ้นรูป ทั้งแบบม้วน และแบบแผ่น ปิดผิวด้วยอลูมิเนียมฟอยล์เสริมแรง 3 ทางชนิด ไม่ลามไฟ 1 ด้าน ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน BS 476 และ ASTM E84/UL 723 (UL 723 สินค้าสั่งผลิต)

SCG Insulation for High Temperature : HTIF is a non-combustible glasswool in semi-rigid blanket and board types factory-laminated with Fire Retardant 3-ways reinforced single side aluminum foil in accordance with BS 476 and ASTM E84/UL 723 (Made to order for UL 723)



HTIFD

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม เพื่องานทอนอุณหภูมิสูง รุ่น HTIFD ชนิดปิดผิวด้วยอลูมิเนียมฟอยล์แบบ 2 ด้าน เป็นฉนวนไยแก้วที่ผ่านการขึ้นรูปทั้งแบบม้วน และแบบแผ่น ปิดผิวด้วยอลูมิเนียมฟอยล์เสริมแรง 3 ทางชนิด ไม่ลามไฟ 2 ด้าน ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน BS 476 และ ASTM E84/UL 723 (UL 723 สินค้าสั่งผลิต)

SCG Insulation for High Temperature : HTIFD is a non-combustible glasswool in semi-rigid blanket and board type factory-laminated with Fire Retardant 3-ways reinforced double sides aluminum foil in accordance with BS 476 and ASTM E84/UL 723 (Made to order for UL 723)



Product	Density (kg/m ³)	Thickness (mm)	Size (m x m)	K-Value		R-Value		
				W/m.K at 24°C mean	Btu-in/hr.ft. ² .F at 75°F mean	m ² K/w	hr.ft. ² .F/Btu	
HTI	1650	16	50	1.22 X 15.25	0.038	0.264	1.316	7.470
	2650	26	50	1.22 X 15.25	0.035	0.243	1.429	8.110
	3250	32	50	1.22 X 15.25	0.033	0.229	1.515	8.602
HTIF	3275	32	75	1.22 X 7.50	0.033	0.229	2.273	12.902
	3250	32	50	1.22 X 2.44	0.033	0.229	1.515	8.602
HTIFD	3275	32	75	1.22 X 2.44	0.033	0.229	2.273	12.902
	3850	38	50	1.22 X 2.44	0.033	0.229	1.563	8.870
	3875	38	75	1.22 X 2.44	0.032	0.222	2.344	13.305

ข้อมูลด้านเทคนิคด้านคุณสมบัติทางกายภาพของอนุวน Technical Data

Physical Properties	Test Method	Specification
Moisture Sorption	ASTM C 1104	0.2% by volume
Mold or Fungus growth	ASTM C 665	Will not support or promote
Surface Burning Characteristic	ASTM E 84	Flame spread < 25 Smoke develop < 50

ค่าการนำความร้อน Thermal Conductivity

Mean Temperature (Operating Temp + Outside Temp) / 2 Degree Celsius (°C)	Thermal Conductivity (W/m.K)			
	16 kg/m ³	26 kg/m ³	32 kg/m ³	38 kg/m ³
10	0.035	0.033	0.031	0.030
24	0.038	0.035	0.033	0.032
38	0.041	0.038	0.037	0.035
99	0.052	0.049	0.048	0.043
149	0.078	0.067	0.060	0.055
204	0.108	0.089	0.075	0.063
260	0.149	0.119	0.103	0.089
316	0.203	0.160	0.135	0.114

Heat Loss (W/m²) & Surface Temperature (°C) at different thickness of HIT

Insulation Thickness (mm)	Operating Temperature (°C)							
	250		325		425		540	
	HL	ST	HL	ST	HL	ST	HL	ST
HTI 16k								
25	512	118	887	167	1575	248	2581	356
50	292	86	515	118	954	175	1664	258
75	204	72	360	97	674	140	1200	205
100	156	64	277	84	520	119	932	172
125	127	59	225	76	422	106	760	151
150	107	56	189	70	355	96	641	136
175	92	53	163	66	307	88	554	124
200	81	51	143	62	270	83	488	114
HTI 26k								
25	446	109	760	151	1345	222	2231	319
50	251	80	431	107	784	154	1361	224
75	174	68	300	88	548	123	963	176
100	134	61	230	77	420	105	742	148
125	108	56	186	69	341	94	602	130
HTI 32k								
25	405	103	679	140	1190	203	1979	293
50	226	76	381	99	679	141	1167	201
75	157	64	264	82	472	113	818	158
100	120	58	202	72	362	97	628	133
125	97	54	164	66	293	87	509	118
HTI 32k								
25	364	97	601	130	1047	187	1745	267
50	201	72	334	93	587	128	1001	181
75	140	62	231	77	406	103	696	142
100	107	56	176	68	310	89	532	121
125	86	52	143	62	251	80	431	107

The above table provides approximate heat loss values (HL), W/m² and surface temperature (ST), °C for flat surfaces.

Values are based on following conditions

- 30 °C ambient temperature

- Horizontal heat flow, vertical flat surface, still air

- Low emittance stainless steel with aluminum jacket

To convert heat loss use the formula: °F = 32+(1.8 x °C) and heat loss value to BTU/h.ft² by multiply 0.317

รายละเอียดประกอบแบบ Specification

ดูดาวน์โหลดรายละเอียด เอสซีจี สําหรับงานอุตสาหกรรม เพื่องานทนความร้อนสูง รุ่น HTI ชนิดไม่มีลูกคู่บุฟเฟ่ต์

ดูดาวน์โหลดรายละเอียด เอสซีจี สําหรับงานความร้อนสูงรุ่น HTI ชนิดไม่มีลูกคู่บุฟเฟ่ต์ ผ้าทึบแบบผ้าม่านและแบบแผ่น ชนิดเปรี้ยปะปาเมลล์สีขาวลูกปัดขาว ความหนาแน่น [24] , [32] , [38] , [48] กก./ลบ.ม. ความหนา [25] , [50] , [75] มม. มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนขึ้นมาใหม่เกิน [0.035] , [0.033] , [0.032] W/m.k (0.23 Btu.in/ft.h.F) ที่อุณหภูมิ 200°C ฉนวนต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E84 , UL 723 , NFPA 255 อย่างให้ผลดี หรือเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง [ตราเรอแลนด์] หรือ [.....] หรือ [.....] หรือเทียบเท่า

ดูดาวน์โหลดรายละเอียด เอสซีจี สําหรับงานอุตสาหกรรม เพื่องานทนความร้อนสูง รุ่น HTIF ชนิดปิดวัวด้วยลูกคู่บุฟเฟ่ต์แบบ 2 ชั้น

ดูดาวน์โหลดรายละเอียด เอสซีจี สําหรับงานความร้อนสูงรุ่น HTIF ชนิดไม่มีลูกคู่บุฟเฟ่ต์ ผ้าทึบแบบผ้าม่านและแบบแผ่น ชนิดเปรี้ยปะปาเมลล์สีขาวลูกปัดขาว 3 ชั้นชนิดไม่ลามไฟ ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน BS476 และ ASTM E84/UL723 (ประกอบด้วยแผ่นพอลิคลอรีโนลีนเย็บด้านนอก, การพอกเอนด์, เส้นใยไฟเบอร์กลาสเสริมแรง 3 ทาง, กระดาษคราฟท์) ความหนาแน่น [24] , [32] , [38] , [48] กก./ลบ.ม. ความหนา [25] , [50] , [75] มม. มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนขึ้นมาใหม่เกิน [0.035] , [0.033] , [0.032] W/m.k (0.23 Btu.in/ft.h.F) ที่อุณหภูมิ 200°C ฟอยล์และฉนวนต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E84 , UL 723 , NFPA 255 อย่างให้ผลดี หรือเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง [ตราเรอแลนด์] ผลิตภัณฑ์และเจ้าหน้าที่โดยบริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด ในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี ชีเนนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง [.....] หรือ [.....] หรือเทียบเท่า

ดูดาวน์โหลดรายละเอียด เอสซีจี สําหรับงานอุตสาหกรรม เพื่องานทนความร้อนสูง รุ่น HTIFD ชนิดปิดวัวด้วยลูกคู่บุฟเฟ่ต์แบบ 2 ชั้น

ดูดาวน์โหลดรายละเอียด เอสซีจี สําหรับงานความร้อนสูงรุ่น HTIFD ชนิดไม่มีลูกคู่บุฟเฟ่ต์ ผ้าทึบแบบผ้าม่านและแบบแผ่น ชนิดเปรี้ยปะปาเมลล์สีขาวลูกปัดขาว 3 ชั้นชนิดไม่ลามไฟ ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน BS476 และ ASTM E84/UL723 (ประกอบด้วยแผ่นพอลิคลอรีโนลีนเย็บด้านนอก, การพอกเอนด์, เส้นใยไฟเบอร์กลาสเสริมแรง 3 ทาง, กระดาษคราฟท์, และแผ่นพอลิคลอรีโนลีนเย็บด้านใน) ความหนาแน่น [24] , [32] , [38] , [48] กก./ลบ.ม. ความหนา [25] , [50] , [75] มม. มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนขึ้นมาใหม่เกิน [0.035] , [0.033] , [0.032] W/m.k (0.23 Btu.in/ft.h.F) ที่อุณหภูมิ 200°C ฟอยล์และฉนวนต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E84 , UL 723 , NFPA 255 อย่างให้ผลดี หรือเทียบเท่า ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน NFPA 486/2527 ได้รับรอง [ตราเรอแลนด์] ผลิตภัณฑ์และเจ้าหน้าที่โดยบริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด ในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี ชีเนนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง [.....] หรือ [.....] หรือเทียบเท่า



บริษัท กีอุป อินชั่ลแอชัน แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

7/1 ซอยเพชรเกษม 108 แยก 9 หนองค้างเผือก หนองแขม กรุงเทพฯ

T. 02 808 2147-9

M. 086 785 9255